

 Zakład Stolarski Sylwester Jabłoński Tchórznica 59; 08-331 Sabnie	KARTA TECHNICZNA WYROBU	Symbol	ZS-J2-11
		Wydanie	I
	Deska podłogowa jesionowa	Data	1.06.2011
		Strona	1/1

Ogólna charakterystyka i przeznaczenie wyrobu

Deska podłogowa jesionowa jest to produkt naturalny wykonany z drewna jesionowego.
 Produkt jest zgodny z polską normą PN-EN 13226 Podłogi drewniane. Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami.
 Wyrób przeznaczony jest do użytkowania w lokalach i budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej lub halach sportowych.

Wybrane dane techniczne

Gatunek drewna	Jesion
Grubość deszczułki	20 / 21 mm
Szerokość deszczułki	70 – 170 mm
Długość deszczułki	300 – 2000 mm
Tolerancje wymiarowe (gr/szer/dł)	0,2/0,2/0,5 mm
Wilgotność bezwzględna	7 – 11 %

Klasyfikacja

Gat. Jasny (wg PN-EN 13226: ○): Deszczułki o stonowanej kolorystyce w odcieniu jasnego jesionu. Dopuszczalne są sęki zdrowe do 3mm średnicy. Biel i pęknięcia na płaszczyźnie licowej nie występuje.
Gat. Królewski (wg PN-EN 13226: ●): Deszczułki o stonowanej barwie w odcieniu ciemnego jesionu. Dopuszczalne są sęki zdrowe o średnicy do 3mm. Biel i pęknięcia na płaszczyźnie licowej nie występują.
Gat. Naturalny (wg PN-EN 13226: ○): Deszczułki o zróżnicowanej kolorystyce charakterystycznej dla drewna jesionowego. Dopuszczalne sęki zdrowe do 5mm średnicy Biel na płaszczyźnie licowej nie występuje. Dopuszczalne pęknięcia powierzchniowe płytkie (do 0.5 mm głębokości) sporadycznie.
Gat. Standard (wg PN-EN 13226: □): Dopuszczalne sęki zdrowe do średnicy 18mm oraz sęki czarne do średnicy 20mm. Kolorystyka w klasyfikacji tego sortu jest wykluczona. pęknięcia powierzchniowe o głębokości do 1 mm. Pęknięcia czołowe dopuszczalne płytkie i mało widoczne.
 Właściwości nieokreślone powyżej zgodnie z Polską Normą nr PN-EN 13226:2009

Instrukcja składowania

Wyrób należy składować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza zawiera się w przedziale 45-60%, temperatura 18-25°C dobrym miejscem składowania jest pomieszczenie, w którym podłoga będzie zamontowana i użytkowana. Nie zaleca się składowania nie zamontowanego parkietu zbyt długo. Parkiet należy składować tak aby nie leżał bezpośrednio na posadzce – należy zastosować izolator (np. karton, styropian, paleta).

Instrukcja montażu

Montaż parkietu należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami na odpowiednio przygotowane i wysuszone podłoże. Do montażu należy stosować kleje i grunty odpowiednio dobrane do gatunku drewna i wielkości deszczulek. Ze względu na złożoność operacji montaż posadzki drewnianej należy powierzyć wykwalifikowanym wykonawcom. Produkt dostarczony jest w formie surowej, niepolakierowanej, nie zabezpieczonej żadnymi środkami. Po naniesieniu powłoki zabezpieczającej barwa i rysunek drewna ulega zmianie – staje się bardziej wyrazisty. Parkiet powinien być montowany na klej do podłoża twardych, lub na gwoździe do legarów. Przed montażem należy dokonać pomiaru wilgotności podłoża. Jeśli produkt był składowany przez długi czas zaleca się dokonanie pomiarów wilgotności oraz wymiarów deszczulek. Po przyklejeniu deski do posadzki zaleca się odczekać 2-4 tygodni przed szlifowaniem i lakierowaniem podłogi.

Instrukcja użytkowania

Podłoga drewniana oraz położony na niej lakier podlegają w zależności od intensywności użytkowania naturalnemu zużyciu. Dlatego podłoga wymaga regularnej pielęgnacji. Podłóg lakierowanych nie wolno czyścić ostrymi przedmiotami (np. wiórki stalowe) oraz stosować zbyt dużej ilości wody a jedynie wilgotną szmatkę lub mopa. Pielęgnację przeprowadzać zalecanym przez producenta lakieru środkiem pielęgnacyjnym przynajmniej 2-3 razy w miesiącu. Stosowanie innych środków pielęgnacyjnych oraz stosowanie silnych środków chemii domowej na lakierowanej powierzchni może być przyczyną uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz skutkuje utratą gwarancji. Wszystkie meble oraz ciężkie przedmioty ustawione na podłodze należy wyposażyć w podkładki filcowe, przy czym nie należy w/w przedmiotów przesuwac po lakierowanej powierzchni, aby nie zniszczyć powłoki lakierniczej. Żaden lakier nie jest absolutnie odporny na zarysowania. Nie należy dopuścić do zalania podłogi drewnianej wodą – może to doprowadzić do nadmiernego wzrostu wilgotności drewna, zwiększenia jego wymiarów i zdeformowania deszczulek lub nawet odspojenia podłogi od posadzki a w konsekwencji zniszczenia podłogi. Jeśli dojdzie do zanieczyszczenia podłogi jakimkolwiek ze środków chemicznych używanych w gospodarstwie domowym należy natychmiast zanieczyszczenie usunąć gdyż wspomniane środki mogą reagować z powłoką lakierniczą lub drewnem powodując trudne do usunięcia uszkodzenia (zmatowieni, zmiana barwy). W sytuacjach awaryjnych (zalanie powierzchni wodą, rozlanie substancji chemicznych na polakierowaną powierzchnię uszkodzenie mechaniczne powierzchni drewnianej) należy niezwłocznie skontaktować się z wykonawcą podłogi.

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w oddzielnym dokumencie lub na stronie internetowej www.parkietyjablonski.pl w dziale „do pobrania”

Dokumenty powiązane

Polska norma PN-EN 13226 Podłogi drewniane. Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami.